

Adeziv pentru placarea plăcilor din polistiren

► DOMENIUL DE UTILIZARE

Adezivul MEȘTERUL DIBACI POLISTIREN Se utilizează pentru lipirea polisterenului expandat termoizolante (polisteren, poliuretan expandat); pentru armarea plăcilor termoizolante cu plasă din fibră de sticlă. Este folosit pentru lucrări interioare/exterioare.

► INGREDIENTE ȘI PERFORMANȚE

Produsul este fabricat conform celor mai noi tehnologii pe bază de nisip cuarțos, ciment de calitate înaltă, fibre de armare, aditivi reologici și polimeri modificați, se aplică atât manual cât și mecanizat. Posedă o plasticitate înaltă, aderență, rezistent la temperaturi ridicate și îngheț. Rezistent la pătrunderea apei. Produs ecologic.

► PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafața trebuie să fie stabilă, fără praf, fără pete de ulei și grăsimi. Daune mari, cum ar fi părți scindate din sapa, fisuri sau goluri în prealabil necesită a fi tencuite. Înainte de aplicarea mortarului, suprafața trebuie să fie preluată cu amorsă-grund.

► PREPARAREA MORTARULUI

Într-un vas se toarnă apă curată, rece, în raport de 0,21- 0,25 litri apă la 1 kg adeziv. Cantitatea necesară de mortar se presoară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După o perioadă de 5 minute, mortarul se mai amestecă o dată, pînă la obținerea unei mase uniforme, fără aglomerări. În funcție de temperatură și umeditatea aerului, mortarul gata preparat se aplică timp de 2,0-20,5 ore, periodic mestecîndu-se.

► MOD DE APLICARE

Adezivul aplicat pe placă trebuie să acopere, după fixarea plăcii pe suprafață, mai mult de 50% din suprafața plăcii. Dacă suprafața este netedă, adezivul se aplică pe întreaga suprafață a plăcii într-un strat subțire, cu ajutorul unei driște dințate într-o direcție. Plăcile se vor monta etraș, imediat după aplicarea mortarului. Marginiile plăcilor trebuie să fie exact ajustate, iar adezivul nu trebuie să intre în rosturile dintre plăci. Timpul de uscare - 48 de ore.

► ATENȚIE!!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperatura +5°C...+30°C

► CONSUM NORMAT

La lipire 3 - 5 kg/m². Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de stratul suport și de modul de punere în operă.

► DEPOZITARE

A se păstra în spații uscate, în ambalaj nedefectat, pe paleți din lemn, la temperatura +5°C... +25°C.

► TERMEN DE VALABILITATE

- 9 luni.

► AMBALAJ UNITATE

Sac de hîrtie hidroizolat, 25 kg/EH +/- 1%.

► CANTITATE UNITĂȚI PE PALET

42 EH/P

► NECESAR DE APĂ

Necesar de apă în pat mediu și subțire:cca. 5,25 litri/sac 25kg

Necesar de apă în pat fluid: cca. 6,25 litri / sac 25 kg

Necesar de apă în pat mediu și subțire:cca. 5,25 litri /sac25kg

Necesar de apă în pat fluid: cca. 6,25 litri / sac 25 kg

► REZISTENT LA:



Umeditate
ridicată



Proprietăți
termoizolante

► STANDARTIZARE

SM:262:2005

Certificat de conformitate: Nr. A007229 cu numărul de înregistrare OCpr - 049 11 A008983-19 valabil pînă în data de 31.12.2020



*INFORMAȚII GENERALE:

Această fișă tehnică înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monolitizare constantă a procesului de producere și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

*Produs pe baza ingredientelor și a tehnologiilor avansate ale companiilor germane.